



STANDARD
100

BRILDOR



brildor.com

FICHA TÉCNICA

Artículo	<i>Brildor Hilos PB60</i>
Descripción	<i>Filamento continuo de PES brillante</i>
Composición	<i>Poliéster 100%</i>
Código	<i>0112 002 67</i>
Formato	<i>1.500(±2,0%) m</i>
Peso neto por unidad	<i>24,43 (±2,0%) g</i>
Soporte	<i>Carretubo mod. CA5OBGT Tara: 9,4 g</i>
Embalaje interior	<i>12 uds. Estuche mod. A8 131 x 74 x 175 mm (A x H x L) Tara 63 g</i>
<i>Embalaje exterior</i>	<i>15 uds. Estuche caja mod. B1 320 x 244 x 461 mm (A x H x L) Tara: 400 g</i>
Título Nominal / Cabos	<i>75 f 36 x 2 dTex</i>
Sección Filamentos	<i>Trilobal</i>
Lustre	<i>Brillante</i>
Título Efectivo fibra	<i>80,10 dTex</i>
Resistencia máxima	<i>675 g</i>
Tenacidad Efectiva fibra	<i>39,1 CN/Tex</i>
Alargamiento de la fibra en la rotura	<i>30,6 %</i>
Título Efectivo Promedio	<i>56.756 m/Kg</i>
Sentido Torsión Final	<i>Z</i>
Acabado	<i>Lubricado</i>
Nudos	<i>0</i>

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo mas fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.



STANDARD
100

BRILDOR



brildor.com

TECHNICAL SHEET

Article	<i>Brildor PB60 threads</i>
Description	<i>Glossy PES Continuous Filament</i>
Composition	<i>100% polyester</i>
Code	<i>0112 002 67</i>
Format	<i>1.500(±2,0%) m</i>
Net weight per unit	<i>24,43 (±2,0%) g</i>
Medium	<i>Carretube mod. CA50BGT Tare: 9.4 g</i>
Inner packaging	<i>12 uds. Estuche mod. A8 131 x 74 x 175 mm (A x H x L) Tare: 63 g</i>
Outer packaging	<i>15 bucks. Case box mod. B1 320 x 244 x 461 mm (W x H x L) Tare: 400 g</i>
Nominal Title / Capes	<i>75 f 36 x 2 dTex</i>
Filaments Section	<i>Trilobal</i>
Lustre	<i>Bright</i>
Fiber Cash Title	<i>80,10 dTex</i>
Maximum resistance	<i>675 g</i>
Effective Fiber Tenacity	<i>39,1 CN/Tex</i>
Fiber elongation at break	<i>30,6 %</i>
Average Effective Title	<i>56.756 m/Kg</i>
Final Torsion Direction	<i>WITH</i>
Finish	<i>Lubricated</i>
Knots	<i>0</i>

The measuring systems have been adapted to take into account the specific properties of sewing threads. Although the data provided is intended to be as reliable as possible, it does not constitute a responsibility equivalent to a product input control. It is recommended to test the process to which you wish to subject the thread.